

Produktbeschreibung

	Einheit	
• Parkett		Landhausdielen
• V-Fuge (GO2)		Auf der Längsseite
• Abmessungen (L x B x D)	mm	1180 x 130 x 11
• Holz Nutzschiene	mm	2,5
• Trägermaterial		HDF Stärke 7,2
• Unterschicht	mm	Nadelholz 1,5
• Gesamtstärke	mm	11
• Gewicht	mm	9
• Feuchtigkeitsgehalt (bei Lieferung)	kg/m ²	7-10
	%	
• Holzart		Eiche
• Oberflächenbehandlung		Lackiert MaserResist Haute Performance
• Verpackung		Karton für die Verpackung (besteht zu 95% aus recycelte Rohstoffen)
		PE-Folie
• Verpackung contents		8 Dielen = 1,23m ²
		88 Kartons = 107,99m ²
• Einsatz für die Umwelt	Karton	PEFC (Eiche)
• Garantie	Palette	15 Jahre im Wohnbereich (Siehe Vorschriften auf www.berryalloc.com)
		Verlegesysteme: lebenslange Garantie
• Verlegung		Mechanisches Verriegelungssystem: BestLoc und BestLoc X-Treme, Ohne Leim, ohne Werkzeuge
		(Siehe Vorschriften auf www.berryalloc.com)
	DTU 51.11	Schwimmende Verlegung (Französische Installationsvorschriften)
• Fußbodenheizung	DTU 51.2	Verlegung mit Leim (Französische Installationsvorschriften)
		Geeignet (lesen Sie die Vorschriften auf www.berryalloc.com)

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Ist-Werte
• Abriebbeanspruchung	CS10 (NF Parkett) EN 13329 (Test S42)	Umdrehungen (TT) Umdrehungen (TT)	6000-9000 (lackiert) >700 (lackiert)
• Lackversiegelung		Glänze 60° Glänze 60° Glänze 60°	27 ^{+/-2} (satiert) 15 ^{+/-2} (patiniert) 7 ^{+/-2} (matt lackiert)
• Brandverhalten	EN 13 501-1	Eiche	Dfl-S1
• Rutschhemmung	XP CEN TS 15676		
• Klebkraft	ISO 2409	Klebkraft	1
• Wärmedurchlaßwiderstand		Koeffizient m ² K/W	Eiche: 0,066
• Europäische Klasse (Rohes Holz)	EN 685	Eiche	23
• Stärke Verriegelungssystem		Kg/m Kg/m	Längsseite > 550 Kurzer Seite > 1000
• CE-Klassifizierung	EN 14342		
• Formaldehyde	EN 717-1	µg/m ³	E1
• VOC	ISO 16 000-9	µg/m ³	A+

Pflege

Wartungs- und Pflegeanleitung siehe: www.berryalloc.com

Für Gewerbliche Zweke, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

